

<p>Basis</p> <p>FLIESENKLEBER N</p>	<p>LJEPILA ZA PLOČICE PROFI</p> <p>Br. proizvoda: 06003800</p>
<p>LJEPILO ZA PLOČICE</p> <p>OPIS PROIZVODA</p> <p>Basis je gotovi tvornički tankoslojni mort na bazi cementa i disperzijske smole.</p> <p>PODRUČJE PRIMJENE</p> <p>Tankoslojni mort za lijepljenje uobičajeno poroznih pločica i ploča na zidne i podne površine. Basis je namijenjen za unutarnju primjenu u stanogradnji.</p> <p>Podloga:</p> <p>Podloga mora biti čvrsta, bez prašine i mraza, ravna i očišćena od premaza i masnoča. Žbuke moraju biti debljine min. 1 cm, jednoslojne i ne smiju biti zaglađene. Žbuka odnosno podloga mora ispunjavati zahtjeve odgovarajućih normi.</p> <p>Priprema podloge:</p> <p>Upijajuće podloge, gipsane žbuke treba prethodno premazati s Putzgrund.</p> <p>Izvedba:</p> <p>25 kg ljepila za pločice miješati s cca. 7 l čiste vode, dok se ne postigne masa bez grudvica. Ostaviti 10 minuta da masa sazrije i ponovno promiješati. Po potrebi regulirati konzistenciju dodatkom vode ili praha. Otvoreno vrijeme smjese je cca. 2 sata. Prvo nanijeti materijal po čitavoj površini jedne pločice. Zatim s nazubljenom stranom gletera pročešljati. Veličinu zuba gletera prilagoditi veličini i profilu ledne strane pločice. Keramičke pločice postaviti na ljepilo i čvrsto utisnuti uz lagano zakretanje. Otvoreno vrijeme za postavljanje pločica je cca. 10-25 minuta, sposobnost korekcije cca. 10 minuta, ovisno o upojnosti podloge/pločice i temperaturi okoline. Ako se na površini ljepila stvara kožica (provjera prstom) potrebno je nanijeti novi sloj ljepila. Mrlje od ljepila treba odmah očistiti. Fugiranje je moguće nakon potpunog stvrđnjavanja ljepila.</p> <p>Osiguranje kakvoće:</p> <p>Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane državne ovlaštene institucije.</p>	 <p>TEHNIČKI PODACI</p> <p>Veličina zrna: 0,5 mm</p> <p>Tlačna čvrstoća: > 10 N/mm²</p> <p>Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm²</p> <p>Prionljivost: na betonu: > 0,5 N/mm² na žbuki: > 0,3 N/mm²</p> <p>Debljina sloja: 2-5 mm</p> <p>Utrošak materijala: cca. 3-6 kg/m²</p> <p>Utrošak vode: cca. 0,25 l/kg</p> <p>Otvoreno vrijeme: 2 sata</p> <p>Pakiranje: vreća: 25 kg palcta: 1,2 t</p> <p>Skladištenje: cca. 12 mjeseci na paleti u suhom prostoru</p>

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

LASSELSBERGER - KNAUF