

<p>Flex W FLEXKLEBER-WEISS</p> <p>FLEKSIBILNO LJEPILO - BIJELO</p> <p>OPIS PROIZVODA</p> <p>Flex W je gotovi tvornički tankoslojni mort na bazi bijelog cementa i disperzijske smole. Sa zrncima mramora</p> <p>PODRUČJE PRIMJENE</p> <p>Flex W je pogodan za ljepljenje svih vrsta pločica, gres pločica, kao i granitnih ili mramornih ploča na unutrašnjim i vanjskim površinama zidova i podova, na podloge od betona, cigle, laganih betona, gipsanc ploče i dr., kod podnog grijanja. Ljepljenja pločica na pločice, nenatkrivenih terasa i balkona i sl.</p> <p>Podloga mora biti čvrsta, bez prašine i mraza, ravna i očišćena od premaza i masnoća. Žbuke moraju biti debljine min. 1 cm, jednoslojne i ne smiju biti zaglađene.</p> <p>OBRAĐA</p> <p>Podloga:</p> <p>Upijajuće podloge, gipsane žbuke treba prethodno premazati s Putzgrund. Vodootporene ploče i guste mineralne podloge treba prethodno premazati s Haftemulsion (razrijeđeno s vodom u omjeru 1:2).</p> <p>Izvedba:</p> <p>25 kg Flex W miješati s cca. 7 l čiste vode dok se ne postigne masa bez grudvica. Ostaviti 10 minuta i ponovno promiješati. Po potrebi regulirati konzistenciju dodatkom vode ili praha. Otvoreno vrijeme smjese je cca. 2 sata. Prvo nanijeti materijal po čitavoj lednoj površini pločice, zatim s nazubljenom stranom gladilice pročesljati. Veličina zuba ovisi o veličini i profilu ledne strane pločice. Keramičke pločice postaviti na ljepilo i čvrsto utisnuti uz lagano zakretanje. Otvoreno vrijeme za postavljanje pločica je cca. 10-25 minuta, mogućnost korekcije cca. 10 minuta, ovisno o upojnosti podloge/pločice i temperaturi okoline. Ako se na površini ljepila stvori korica (provjera prstom) potrebno je nanijeti novi sloj ljepila. Mrlje od ljepila treba odmah očistiti. Kod jako opterećenih podnih površina i za vanjsku primjenu preporuča se nanijeti ljepilo na podlogu i na lednu stranu pločice. Fugiranje je moguće nakon potpunog stvrđivanja ljepila.</p> <p>Napomene:</p> <p>Temperature zraka i podloge moraju biti iznad -5°C. Za vrijeme stvrđivanja površinu treba zaštiti od mraza.</p> <p>Podno grijanje uključiti prije poploćivanja te ga 24 sata prije postavljanja pločica isključiti, a kod niske vanjske temperature smanjiti na $+15^{\circ}\text{C}$.</p> <p>Treba predvidjeti dilatacijske fuge, spojne i kutne fuge (npr. zid/pod, pločica/vrata, pločica/drvo ili metal).</p> <p>Za fugiranje se preporučuje Colorin Flex.</p> <p>Alat odmah nakon uporabe oprati vodom.</p> <p>Osiguranje kakvoće:</p> <p>Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane državne ovlaštene institucije.</p>	<p>LEPILA ZA PLOČICE OBRTNIŠTVO</p> <p>Br. proizvoda: 06043800</p>  <p>TEHNIČKI PODACI</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Veličina zrna:</td> <td>0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Tlačna čvrstoća:</td> <td>>15 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Čvrstoća pri savijanju:</td> <td>>5,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Prionljivost:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>na betonu:</td> <td>>0,6 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>na žbuci:</td> <td>>0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Debljina sloja:</td> <td>2-5 mm</td> </tr> <tr> <td>Utrošak materijala:</td> <td>3,0-6,0 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Utrošak vode:</td> <td>cca. 0,25-0,35 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Pakiranje:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vreća:</td> <td>25 kg</td> </tr> <tr> <td>paleta:</td> <td>1,20 t</td> </tr> <tr> <td>Skladištenje:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>cca. 12 mjeseci na paleti u suhom prostoru.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Veličina zrna:	0,5 mm	Tlačna čvrstoća:	>15 N/mm ²	Čvrstoća pri savijanju:	>5,0 N/mm ²	Prionljivost:		na betonu:	>0,6 N/mm ²	na žbuci:	>0,5 N/mm ²	Debljina sloja:	2-5 mm	Utrošak materijala:	3,0-6,0 kg/m ²	Utrošak vode:	cca. 0,25-0,35 l/kg	Pakiranje:		vreća:	25 kg	paleta:	1,20 t	Skladištenje:		cca. 12 mjeseci na paleti u suhom prostoru.	
Veličina zrna:	0,5 mm																												
Tlačna čvrstoća:	>15 N/mm ²																												
Čvrstoća pri savijanju:	>5,0 N/mm ²																												
Prionljivost:																													
na betonu:	>0,6 N/mm ²																												
na žbuci:	>0,5 N/mm ²																												
Debljina sloja:	2-5 mm																												
Utrošak materijala:	3,0-6,0 kg/m ²																												
Utrošak vode:	cca. 0,25-0,35 l/kg																												
Pakiranje:																													
vreća:	25 kg																												
paleta:	1,20 t																												
Skladištenje:																													
cca. 12 mjeseci na paleti u suhom prostoru.																													
<p>LASSELSSBERGER-KNAUF d.o.o.</p> <p>HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64</p> <p>TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr</p>	<p>LASSELSSBERGER - KNAUF</p>																												