

<h2>ProfiFlex</h2> <p>PROFI FLEXKLEBER C2TE</p>	<p><b>LJEPILA ZA PLOČICE OBRTNIŠTVO</b></p> <p>Br. proizvoda: <b>06133800</b></p>										
<h3>PROFESIONALNO FLEKSIBILNO LJEPILO C2TE</h3> <h4>OPIS PROIZVODA</h4> <p>ProfiFlex je tvornički fleksibilni mort na bazi hidrauličkih veziva s produljenim otvorenim vremenom postavljanja pločica i povećanom otpornošću na klizanje, koje je na gradilištu potrebno samo izmiješati s vodom.</p> <h4>PODRUČJE PRIMJENE</h4> <p>Za unutrašnje i vanjske površine zidova, stropova i podova s povиšenim zahtijevima. Za ljepljenje keramičkih pločica i ploča, gres pločica, kamena, mozaika iz stakla ili porcelana i klinker pločica. ProfiFlex je pogodan za sve standardne podloge kao vapnenocementne, cementne ili gipsane žbuke, gipsane ploče, porobetone, visokoporoznu ciglu, tvornički gotove ili klasične cementne i anhidritne estrihe, suhe estrihe, stare obloge, teraco, asfalt, podno grijanje, balkone, terase i svježe betonske podloge.</p> <p>Sve podloge i ploče moraju biti očišćene (od prašina, ulja za oplate, premaza i sl), čvrste, ravne i nesmrznute. Žbuke moraju biti debljine min. 1 cm, jednoslojne i ne smiju biti zarubane ili zagladene.</p> <h4>OBRADA</h4> <p><b>Priprema podloge:</b> Upojne podloge, gipsane žbuke i gips-kartonske ploče prethodno premazati s Knauf Tiefengrund. Guste mineralne podloge prethodno premazati s Knauf Haftemulsion (razrijediti s vodom 1:2). čvrste vodootporne premaze kako nahrapaviti ili izbrusiti. Premaze koji nisu otporni na vodu odstraniti. Podno grijanje je potrebno prije postavljanja pločica staviti u pogon i 24 sati prije opločivanja isključiti. Na vanjskim većim površinama predvidjeti dilatacije.</p> <p><b>Miješanje:</b> Ljepilo miješati s čistom vodom, dok se ne postigne masa bez grudvica. Ostaviti 10 minuta da sazrije i ponovno promiješati. Po potrebi konzistenciju regulirati dodatkom vode ili praha. Vrijeme obrade miješavine je cca. 2 sata.</p> <p><b>Izvedba:</b> 25 kg ljepila ProfiFlex miješati s cca. 7 l čiste vode dok se ne postigne masa bez grudvica. Ostaviti 10 minuta i ponovno promiješati. Po potrebi regulirati konzistenciju dodatkom vode ili praha. Otvoreno vrijeme za postavljanje pločica je cca. 30 minuta a mogućnost korekcije cca. 10 minuta, ovisno o upojnosti podlage/pločice i temperaturi okoline. Ako se na površini ljepila stvari korica (provjera prstom) potrebno je nanijeti novi sloj ljepila. Zaprljanja od ljepila treba odmah očistiti. Kod zahtjevnijih podnih površina i za vanjsku primjenu preporuča se nanijeti ljepilo i na podlogu i na leđnu stranu pločice. Fugiranje je moguće nakon potpunog stvrdnjavanja ljepila. Kod podnog grijanja sistem postaviti na radnu temperaturu najranije nakon 28 dana od opločivanja.</p> <p>Temperature podlage i zraka moraju biti između -5°C i +25°C.</p> <p><b>Osiguranje kakvoće:</b> Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane ovlaštene državne ustanove.</p>	 <h4>TEHNIČKI PODACI</h4> <p><b>Max. veličina zrna:</b> 0,6 mm</p> <p><b>Tlačna čvrstoća:</b> &gt;10 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Prionljivost:</b> &gt;1,0 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Čvrstoća pri savijanju:</b> &gt;3,0 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Utrošak vode:</b> 0,25 l/kg</p> <p><b>Utrošak materijala:</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Veličina zuba</th> <th style="text-align: center;">Utrošak materijala</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">mm</th> <th style="text-align: center;">kg/m<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2,6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">3,2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">4,2</td> </tr> </tbody> </table> <small>(Orijentacione vrijednosti)</small> </p> <p><b>Vrijeme postavljanja:</b> cca. 30 min.</p> <p><b>Vrijeme korekcije:</b> cca. 10 min.</p> <p><b>Otvoreno vrijeme:</b> cca. 2 sata</p> <p><b>Prohodno:</b> nakon 24 sati</p> <p><b>Fugiranje:</b> nakon min. 24 sati</p> <p><b>Pakiranje:</b>      vreća: 25 kg      paleta: 1,2 t</p> <p><b>Skладишtenje:</b>      cca. 12 mjeseci na paleti      u suhom prostoru</p>	Veličina zuba	Utrošak materijala	mm	kg/m <sup>2</sup>	6	2,6	8	3,2	10	4,2
Veličina zuba	Utrošak materijala										
mm	kg/m <sup>2</sup>										
6	2,6										
8	3,2										
10	4,2										

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

**LASSELSBERGER - KNAUF**