



Tehničke informacije

Capatect SI-Strukturputze

- Strukturne žbuke sa silikatnim vezivom
- Mineralne, velike propusnosti vodenih para

Namjena

Za vanjske i unutarnje premaze na svim nepremazanim žbukama i betonu, kao i na svim podlogama premazanim mineralnim bojama.

Izvanredno su prikladne za površinski sloj na Capatect povezanim sustavima za toplinsku izolaciju i sustavima žbuka za saniranje.

Capatect SI-Strukturputze se preporučuju za površinsko oblikovanje povijesnih građevina.

Ovisno o tehniči i zratosti, moguće je postići različite strukture.

Capatect Putzgrund

Capatect SI-Reibputz

Zratost: 10 (1 mm)
15 (1,5 mm)
20 (2 mm)
30 (3 mm)

Capatect SI-Rillenputz

Zratost: 20 (2 mm)
30 (3 mm)

Capatect SI-Modellierputz

Zratost: fina
gruba



Veličine pakiranja:

Capatect Putzgrund	7/25 kg
Capatect SI-Reibputz 10/15/20/30	30 kg
Capatect SI-Rillenputz 20/30	30 kg
Capatect SI-Modellierputz fina/gruba	25 kg

Obrada strukturnih žbuka Capatect SI-Strukturputze



Veličine pakiranja:
Capatect Putzgrund
7 kg, 25 kg



Veličine pakiranja:
Capatect
SI-Reibputz 10/15/20/30:
30 kg

Capatect Putzgrund

Namjena: Vodorazredivo mineralno sredstvo za grundiranje žbuke. Zahvaljujući specijalnoj kombinaciji veziva (ASS = Akrilat-Silikon-Silikat) prikladno za stare Capatect Strukturputze.

Veživna osnova: ASS = Akrilat-Silikon-Silikat.

Nijansa: Bijela i 12 standardnih tonova boje.

Skladištenje: Na hladnom mjestu bez smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna 12 mjeseci.

Izrada premaza: Ovisno o upojnosti podloge, nanositi razrjeđeno s ca. 5% vode.

Postupak nanošenja: Četkom ili valjkom.

Najniža temperatura obrade:

Nanošenje pri temperaturi ispod + 5°C (objekt, materijal, zrak) kao i po jarkom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rošenja nije dopušteno. Takvi uvjeti se moraju zadržati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Nijanse:
Bijela Svjetloplava
Limun žuta Plava
Tamnožuta Jorgovan
Staroroga Ljubičasta
Tarnocrvena Tamnosmeđa
Žutozelena Tamnosaiva
Tamnozelena

Nijansiranje: S Primacolor ili Primalon punim bojama i bojama za toniranje na približnu nijansu boje žbuke koja na to dolazi.

Razrjeđivanje: S čistom vodom (max. 5%).

Potrošnja: Ca. 200–250 g/m², ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge (okvirne vrijednosti, kao informacija, točnu potrošnju utvrditi probnim nanošenjem).

Vrijeme sušenja: Pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka ca. 12 sati.

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja je dulje.

Čišćenje pribora za rad: Vodom, odmah nakon uporabe.

Capatect SI-Reibputz

Zrnatost: 10 (1 mm)
15 (1,5 mm)
20 (2 mm)
30 (3 mm)

Namjena: Dekorativna žbuka s površinom jednake zrnatosti za fasadne i unutarnje premaze. Prikladna kao površinski premaz na Capatect povezanom sustavu za toplinsku izolaciju (iznimka: Capatect SI-Reibputz 10) i kao završni premaz na sustavima žbuka za saniranje.

Veživna osnova: Kalijeva lužina s organskim stabilizatorima.

Nijansa boje: bijela, na skladištu.

Skladištenje: Na hladnom i bez mraza.

Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Izrada premaza: Temeljni sloj: Capatect Putzgrund razrjeđen s max. 5% vode, otprilike u istoj nijansi kao sloj žbuke.

Pokrivni sloj: Capatect SI-Reibputz nanjeti u željenoj zrnatosti.

Postupak nanošenja: Ako je potrebno, podesiti na konzistenciju za žlicu s max. 3% vode i navući nehrđajućom čeličnom žlicom, razvući do zrnatosti i još dok je mokro utrljati plastičnom žlicom.

Pribor za rad: Nehrđajuća čelična odnosno plastična žlica za gletanje.

Najniža temperatura obrade:

Nanošenje pri temperaturi ispod + 5°C (objekt, materijal, zrak) kao i po jarkom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rošenja nije dopušteno. Takvi uvjeti se moraju zadržati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Nijansiranje: S max. 3% Silitol punih boja i boja za toniranje ili željenu nijansu dati napraviti tvornički. Za sloj žbuke na sustavima za toplinsku izolaciju ne birati nijansu sa svjetlosnom vrijednošću ispod 30.

Razrjeđivanje: Ako je potrebno, podesiti na konzistenciju za obradu s max. 3% vode.

Potrošnja: Capatect SI-Reibputz 10: ca. 1,6 – 1,8 kg/m²

Capatect SI-Reibputz 15: ca. 2,3 – 2,5 kg/m²

Capatect SI-Reibputz 20: ca. 3,0 – 3,2 kg/m²

Capatect SI-Reibputz 30: ca. 3,5 – 3,7 kg/m²

Potrošnja ovisi o svojstvima podloge (okvirne vrijednosti, nisu zajamčene, točnu potrošnju utvrditi probnim premazom).

Vrijeme sušenja: Pri + 20 °C i 65% rel. vlažnosti zraka između 12 i 36 sati (ovisno o zrnatosti). Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja je dulje.

Čišćenje pribora za rad: Vodom, odmah nakon uporabe.



Capatect SI-Rillenputz

Zrnatost: 20 (2 mm)
30 (3 mm)

Namjena:

Rustikalna strukturalna žbuka sa strukturom izbrazdane žbuke za vanjske i unutarnje površine. Prikladna kao pokrivni sloj za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i na sustavima žbuka za saniranje.

Vezivna osnova: Staklo kalijeve vode s organskim stabilizatorima.

Nijansa: Bijela, sa skladišta.

Skladištenje: Na hladnom mjestu bez smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža može se skladištiti 12 mjeseci.

Izrada premaza:

Temeljni sloj: Capatect Putzgrund razrjeđena s max. 5% vode, u tonu približnom boji sloja žbuke.

Pokriveni sloj: Capatect SI-Rillenputz nanijeti u željenoj zrnatosti.

Postupak nanošenja: Ako je potrebno, podesiti na konzistenciju za žlicu s max. 3% vode i navući nehrđajućom čeličnom žlicom, razvući do zrnatosti i još dok je mokro strukturirati, kružno, vodoravno ili okomito.

Pribor za rad: Nehrđajuća čelična odnosno plastična žlica za gletanje.

Veličine pakiranja:
Capatect
SI-Rillenputz 20/30:
30 kg



Capatect SI-Modellierputz

Zrnatost: fina/gruba

Namjena:

Silikatna žbuka koja se može višestruko modelirati, s finom ili grubozrnatom strukturom površine, za fasadne i unutarnje premaze. Prikladna kao pokrivni premaz na Capatect sustavima žbuka za saniranje.

Vezivna osnova: Staklo kalijeve vode s organskim stabilizatorima.

Nijansa boje: bijela, na skladištu.

Skladištenje: Na hladnom i bez mraza.

Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Izrada premaza:

Temeljni sloj: Capatect Putzgrund razrjeđen s max. 5% vode, otprilike u istoj nijansi kao sloj žbuke.

Pokriveni sloj: Capatect SI-Modellierputz nanijeti u željenoj zrnatosti.

Postupak nanošenja:

Nehrđajućom žlicom nanijeti prema željenoj strukturi i odmah strukturirati alatom za modeliranje kao što su četka, žlica, lopatica, sružva ili valjak. Ne raditi s mokrim alatom. Ako je potrebno, ovisno o strukturi, alati navlažiti. Po potrebi se može dodati 2- 3% vode.

Pribor za rad: Nehrđajuća čelična žlica za gletanje, alat za modeliranje kao četka, valjak, lopatica, sružva, itd.

Najniža temperatura obrade: Nanošenje pri temperaturi ispod + 5°C (objekt, materijal, zrak) kao i po jarkom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih

Veličine pakiranja:
Capatect
SI-Modellierputz fina/gruba:
25 kg

zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rošenja nije dopušteno. Takvi uvjeti se moraju zadržati najmanje 2 dana nakon nanošenja. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!

Nijansiranje: Capatect SI-Modellierputz se može nijansirati sa Silitol punim bojama i bojama za toniranje u rasponu pastelnih boja. Kod žbuke za modeliranje nijansirane u boji može ovisno o strukturi površine i utjecaju svjetla doći do promjene u boji. Ako to ne želite, potrebno je nanijeti izjednačavajući sloj Primasil fasadne boje u željenoj nijansi.

Premazivanje Capatect SI-Modellierputz tek nakon što se osuši, ovisno o vremenu, nakon ca. 3-5 dana.

Razrjeđivanje: Ako je potrebno, podesiti na konzistenciju za obradu s max. 3% vode.

Potrošnja:

Capatect SI-Modellierputz fina:
ca. 2,5 –3,0 kg/m²

Capatect SI-Modellierputz gruba:
ca. 3,5–4,0 kg/m²

Potrošnja ovisi o svojstvima podloge (okvirne vrijednosti, nisu zajamčene, točnu potrošnju utvrditi probnim premazom).

Vrijeme sušenja: Pri + 20 °C i 65% rel. vlažnosti zraka između 12 i 36 sati (ovisno o strukturi). Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja je dulje.

Čišćenje pribora za rad: Vodom, odmah nakon uporabe.

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razgrađuju i suhe.

Nove vavnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III:

Nove žbuke ovisno o vremenu trebaju ostati nepremazane 2-4 tjedna radi boljeg vezivanja. Površine koje se taru odnosno brašnjaju i eventualnu zapečenu površinu odstraniti.

Stare čvrste vavnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III:

Jako zaprljane ili algama pokrivene površine snažno očetkati ili očistiti temeljito pod visokim pritiskom.

Mahovina i talozi pljesni:

Mehanički odstraniti, napadnute površine namočiti s protugljivičnim koncentratom pomiješanim s vodom u omjeru 1 : 3. Pustiti da se temeljito osuši.

Žbuke koje se osipaju po površini:

Na suho očetkati i cijelu površinu dobro isprati vodom. Temeljni premaz sa Silitol Konzentrat, pomiješan s vodom 1:1.

Stari mineralni premazi:

Čvrste neoštećene i nepohabane stare premaze očistiti na suho ili na mokro. Mineralne premaze koji ne drže ili su istrošeni obrusiti odnosno ostrugati.

Stari premazi disperzivnih boja:

Na takvima podlogama silikatne žbuke ne mogu silicirati. Stoga stare disperzivne premaze treba odstraniti jetkanjem ili skinuti pod visokim pritiskom.

Popravci na žbuci: Kod popravka otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke treba paziti na to da mort za popravljanje po strukturi i čvrstini odgovara žbuci na podlozi. Popravci žbuke prije premazivanja moraju dobro vezati i biti potpuno suhi.

Savjet: Kod podloga koje se ekstremno osipaju ili su jako istrošene ili izjetkane, prethodno gundirati sa Silitoll Konzentrat, pomiješanim s vodom 1:1 (Potrošnja ca. 200 do 300 g/m²).

Capatect SI-žbuke nisu prikladne za premaze na lak i disperzivnim bojama, PVC kao i na čistim gips žbukama i drvetu. Okolinu površine koja se premazuje pokriti, posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal. Onečišćenja odmah isprati s puno vode. Ne čekati da se osuši.

Pozor!

Kod uporabe prirodnog pijeska moguća su odstupanja u nijansi boje, pa stoga na prolaznim površinama treba izvoditi obradu samo s materijalom koji ima isti broj proizvoda ili materijale s različitim brojevima treba međusobno izmiješati. Radi izbjegavanja vidljivih slojeva nanositi mokro na mokro u jednom prolazu.

Radi očuvanja specijalnih svojstava, Capatect SI-proizvodi se ne smiju miješati s drugim proizvodima. Nije prikladno za vodoravne površine izložene trajnom djelovanju vode.

Sigurnosne upute:

Ovi proizvodi nisu opasni u smislu zakona o kemikalijama i stoga ne podliježu obvezi označavanja. Molimo vas da kod rukovanja kemijskim proizvodima ipak poštujete uobičajene mjere opreza i higijene. Čuvati izvan dohvata djece.

U dodiru s kožom i očima može izazvati preosjetljivost. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.

Opasni razred prema prop.o prij.i skl. opas. proiz.: otpada.

ADR/RID: otpada.



Odagati samo ambalažu praznu bez ostatka

Zbrinjavanje otpada:

Deponij za posebni otpad, spaljivanje posebnog otpada. Ne odlagati s kućnim smećem, nego na sabirnim mjestima za problematične materijale. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, plodno tlo ili vodene tokove.

Ključ za zbrinjavanje otpada:

52404 (prema ÖNORM S 2100) za žbuke.

57303 (prema ÖNORM S 2100) za Putzgrund.

Potpuno osušeni ostaci proizvoda se mogu deponirati kao građevinska šuta-otpad (Ključ za zbrinjavanje otpada 31409) ili zajedno s kućnim otpadom.


Strukture



Capatect SI-Reibputz 10



Capatect SI-Reibputz 15



Capatect SI-Reibputz 20



Capatect SI-Reibputz 30



Capatect SI-Rillenputz 20



Capatect SI-Rillenputz 30



Capatect SI-Modellierputz fina



Capatect SI-Modellierputz gruba

Tehničke informacije Capatect SI-Strukturputze, Stanje: prosinac 2001

Ove tehničke informacije su sastavljene na osnovu najnovijih saznaja tehnike i naših iskustava. Obzirom na mnoštvo podloga i različitost uvjeta na objektima, sadržaj ovih tehničkih informacija nas ne obvezuje. Kupac/Korisnik je dužan na vlastitu odgovornost utvrditi prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu u uvjetima koji vladaju na objektu.

Tiskanjem novog izdanja, ove tehničke informacije prestaju važiti.

Stručni savjeti

Sve podloge koje se pojavljuju u praksi i način njihove obrade nije mogao biti obuhvaćen u ovom napisu. U težim slučajevima naši će vas savjetnici rado detaljno informirati vezano uz Vaš objekt.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirmbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

Fries, Burgholzer & Comp. Baustoffindustrie GesmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstr. 32, Tel. 0 72 62 / 553-0, Fax 0 72 62 / 553-33, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

A-1110 Wien
Tel. 01/76 97 790
Fax 01/76 91 323
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Tel. 0 74 72/64 4 24
Fax 0 74 72/64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4040 Linz
Tel. 0 732/73 2274 - 0
Fax 0 732/73 98 75 - 20
linz@synthesa.at

A-4600 Wels
Tel. 0 72 42/65 826
Fax 0 72 42/65 826 - 42
wels@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Tel. 0 662/85 30 59
Fax 0 662/85 30 59 - 30
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/bk.
Tel. 0 52 32/29 29
Fax 0 52 32/29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Tel. 0 55 22/44 6 77
Fax 0 55 22/43 6 73
rankwell@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Tel. 0 31 24/25 0 30
Fax 0 31 24/25 0 30-30
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Tel. 0 463/36 6 33
Fax 0 463/36 6 43
klagenfurt@synthesa.at