

# ThermoSan-Fassadenputze NQG

## R i K



Za obradu pripremljena laka žbuka sa hibridnim vezivom i Nano-quarz mrežnom strukturom za čiste fasade.

### Opis proizvoda

#### Primjena

Strukturne žbuke gotove za obradu koje se mogu strukturirati, sa Nano-quarz mrežnom strukturom. Primjenjuju se kao završni premaz za:

- Capatect WDVS sustav za toplinsku izolaciju B
- Capatect WDVS sustav za toplinsku izolaciju OrCa
- Capatect VHF sustav
- beton, nepremazani
- donje žbuke iz skupine mortova PII + PIII prema DIN V 18550
- mat, nosive premaze disperzivnih boja
- nosive silikatne premaze

Podloge sa slanim izbojima (cvjetanje) kao i podloge od plastike i drveta nisu prikladne.

#### Svojstva materijala

- mala potrošnja
- velika propusnost vodene pare
- velika postojanost nijanse
- otpornost na atmosferilije, odbija vodu
- ugodna obrada
- neškodljivost za okoliš, slab miris
- kombinacija veziva od silikat-organo-hibridne disperzije i emulzije silikonske smole
- razrjeđivanje vodom
- ThermoSan Fassadenputz NQG sadrži sredstvo za zaštitu od napada i oštećenja koje uzrokuju alge i gljivice
- razne mogućnosti oblikovanja zahvaljujući raznim veličinama zrna

#### Pakiranje/Veličina pakiranja

20 kg kanta

#### Nijanse

Bijela.

Nijansiranje moguće prema karti nijansi CaparolColor, Caparol 3D sustavu i spektru boja A1. Ostale posebne nijanse sa svjetlosnom granicom > 20 na upit (svjetlosnom granicom < 20 nije prikladna za WDVS).

Sa masom za armiranje CarboNit ili CarbonSpachtel je moguća izvedba do svjetlosne granice  $\geq 15$ . U sustavu "Edition Carbon DarkSide" je moguća izvedba do svjetlosne granice  $\geq 5$ .

Kod tamnih nijansi može u sustavu DarkSide zbog odnosa kontrasta između armiranog sloja i gornje žbuke u nekim slučajevima biti potreban dodatni premaz za izjednačavanje sa ThermoSanom.

Nijansiranje malih količina moguće dodavanjem CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili Amphibolin Vollton- und Abtönfarben. Pritom ni u kom slučaju ne dodavati više od 2 % boje, jer inače konzistencija može postati rijetka.

#### Stupanj sjaja

Mat

#### Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja.  
Zaštititi od direktnog sunca.



Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gustoća: ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja <math>s_d H_2 O</math>: &lt; 0,07 m</li> <li>■ Koeficijent apsorpcije vode: <math>w &lt; 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})</math></li> <li>■ Konzistentnost: pastozna</li> </ul>
Proizvod br.	628
Zabilješka	Navedeni podaci predstavljaju prosječne vrijednosti koje mogu neznatno odstupati od isporuke do isporuke zbog primjene prirodnih sirovina.

## Primjena

Priprema podloge	<p>Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Pridržavati se upute VOB dio C, DIN 18363, st. 3.</p> <p>Nenosivi premazi laka, disperzivnih boja ili umjetne smole kao i nenosivi mineralni premazi moraju se odstraniti bez ostatka.</p> <p>Premaze koji čvrsto vežu očistiti na suho ili mokro.</p> <p>Površine s naslagama pljesni, mahovine ili algi očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Proprati sa Capatox i pustiti površine da se dobro osuše.</p> <p>Površine zaprljane industrijskim plinovima ili čadi očistiti mlazom vode pod pritiskom uz dodatak prikladnog sredstva za čišćenje i pridržavanje zakonskih propisa.</p> <p>Ukoliko je potrebno, ovisno o podlozi, grundirati prikladnim Caparol sredstvom za grundiranje.</p>
Način primjene	<p>Žbuku žlicom od nehrđajućeg čelika nanijeti po cijeloj površini i razvući do zrnatosti.</p> <p>Neposredno nakon toga plastičnom letvom ili letvom za ribanje od stiropora struganu žbuku ravnomjerno izrvnati uokolo, ribanu žbuku po izboru strukturirati okomito, vodoravno ili u krug. Izbor alata za rad utječe na profil hraptavosti površine, zato uvijek raditi sa istim pločama za strukturiranje.</p> <p>Kod nanošenja prskanjem, sapnica koja se bira ovisi o veličini zrna. Radni pritisak bi trebao iznositi 0,3-0,4 MPa (3-4 bara). Kod nanošenja prskanjem posebno pažljivo paziti na to da nanos materijala bude ravnomjeran i da se izbjegavaju preklapanja na nivoima skele.</p> <p>Za postizanje ravnomerne strukture bi povezane površine uvijek trebao izvoditi isti izvođač, kako bi se izbjegla odstupanja u strukturi uslijed različitih načina rada.</p> <p>Radi izbjegavanja nasjeda na svakoj skeli treba angažirati dovoljan broj ljudi i raditi mokro u jednom potezu.</p> <p>Zbog primjene prirodnih dodataka su moguća neznatna odstupanja u nijansi. Zato na povezanim površinama treba raditi sa materijalom istog proizvodnog broja ili materijal sa različitim proizvodnim brojem prethodno međusobno pomiješati.</p> <p>ThermoSan-Fassadenputz NQG nije prikladna za vodoravne površine izložene djelovanju vode.</p>
Sistem nanošenja na površinu	<p>Putzgrund koji se primjenjuje kao temeljni i međupremaz se pri kasnijoj obradi nijansirane žbuke mora nijansirati u nijansi žbuke. Temeljni odnosno međupremazi moraju prije daljnje dorade biti suhi.</p> <p><b>Capatect-WDVS B i Capatect-VHF-System</b></p> <p><b>Nove mineralne mase za armiranje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grundirati Putzgrundom.</li> </ul> <p><b>Nove mase za armiranje bez cementa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grundiranje nije potrebno.</li> <li>- uslijed duljeg stajanja (npr. preko zime) vremenom načete armirne slojeve grundirati Putzgrundom.</li> </ul> <p><b>Žbuke iz grupe mortova PII i III</b></p> <p>Nove žbuke se mogu premazivati nakon dovoljno stajanja, u pravilu nakon 2 tjedna, pri ca. 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka. Grundiranje Putzgrundom. Kod nepovoljnijih vremenskih uvjeta, npr. pod utjecajem vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno dulje.</p> <p>Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenog cvjetanja, tako da se gornja žbuka može premazivati već nakon stajanja od 7 dana.</p> <p><b>Stare žbuke</b></p> <p>Naknadno žbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju obavlja se temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. Međupremaz Putzgrundom.</p> <p>Na brašnjavim žbukama koje se jako osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund.</p> <p>Međupremaz Putzgrundom.</p> <p><b>Beton</b></p> <p>Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom, uz pridržavanje zakonskih propisa. Na grubo poroznim površinama koje se lako osipaju odnosno koje su upojne obavlja se temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F.</p> <p>Na brašnavim površinama temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.</p> <p><b>Nosivi, mat premazi disperzivnih boja</b></p> <p>Mat, slabo upojni premazi se direktno obrađuju. Zaprljane, kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa.</p> <p>Kod drugih načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.</p> <p><b>Nosive silikatne boje</b></p> <p>Premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.</p>

## Potrošnja

Proizvod	Struktura	Zrnatost (mm)	ca. potrošnja (kg/m <sup>2</sup> )
<b>ThermoSan-Fassadenputz NQG R20</b>	Reibeputz	2,0	1,9 - 2,1
<b>ThermoSan-Fassadenputz NQG R30</b>	Reibeputz	3,0	2,6 - 2,8
<b>ThermoSan-Fassadenputz NQG K15</b>	Kratzputz	1,5	1,7 - 1,9
<b>ThermoSan-Fassadenputz NQG K20</b>	Kratzputz	2,0	2,2 - 2,4
<b>ThermoSan-Fassadenputz NQG K30</b>	Kratzputz	3,0	2,9 - 3,1

Kod podataka o potrošnji se radi o orijentacionim vrijednostima bez gubitka kod rasipa i stezanja. Odstupanja uvjetovana objektom ili obradom također je potrebno uzeti u obzir.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom obrade i u fazi sušenja ne smije temperatura okoline i podloge biti ispod +5°C ili preko +30°C. Ne raditi na direktnom suncu, po magli, vjetru ili visokoj vlažnosti zraka. U vezi s tim upućujemo Vas na uputu "Žbukanje na visokim i niskim temperaturama" njemačkog saveza za izradu štukatura.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana. Žbuka se suši fizikalno, isparavanjem vlage. Pri većoj vlažnosti je stoga dulje vrijeme sušenja, posebno u hladnjim godišnjim dobima. Za zaštitu od kiše tijekom faze sušenja, skele po potrebi prekriti ceradama.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Priprema materijala

Sadržaj temeljito zamiješati mješalicom koja se polagano okreće. Po potrebi za reguliranje konzistencije razrjediti vodom; kod ručnog nanošenja najviše 1%, kod nanošenja prskanjem najviše 2 %.

**Upute**

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti «S»

Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah oprati s dovoljno vode i sapuna. Ne smije dospijeti u kanalizaciju; proizvod i njegovu ambalažu odnijeti na sabirno mjesto za problematične materijale. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitna sredstva za oči/lice. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Kod nanošenja prskanjem ne udisati maglicu od prskanja.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrđnute boje ili kao kućno smeće.

Kod proizvoda boja i lakova

M-SF01 F  
Z-33.41-130  
Z-33.49-1071  
Z-33.84-1185

Odobrenje

ETA-09/0368

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15  
tel: 01/3373-731  
fax: 01/3373-733  
mail: info@caparol.hr  
Više informacija: [www.caparol.hr](http://www.caparol.hr)

**Tehničke informacije br. 628 · Stanje: Ožujak 2015**

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88