

Estrich ZE 12

ZEMENTESTRICH ZE 12

**ESTRIHI
PROFI**

Br. proizvoda: 10116000

CEMENTNI ESTRIH ZE 12

OPIS PROIZVODA

Estrich ZE 12 je tvornički gotovi suhi cementni mort za izradu estriha, koji na gradilištu treba samo izmiješati s vodom.

PODRUČJE PRIMJENE

Estrich ZE 12 se smije upotrebiti samo za unutarnju primjenu.

Estrich ZE 12 je predviđen za korištenje u stanogradnji.

Može se primjeniti kao vezivni estrih, estrih na razdvajajućem sloju, plivajući estrih ili estrih kod podnog grijanja.

OBRAĐA

Priprema podloge:

Podlogu mehanički očistiti, zatvoriti rupe, pukotine. Na zidove, stupove, cijevi i sl. postaviti rubne izolacijske trake ($> 5\text{mm}$). Razdvajajuću podnu traku postaviti tako da je prklop najmanje 8 cm.

Izvedba:

Vreću Estrich ZE 12 miješati s cca. 3,5 lit. vode. Kod ručne pripreme u zidarskoj mješalici minimalno vrijeme miješanja mora biti 3 minute. Strojna priprema je moguća s različitim protočnim horizontalnim mješaćima (npr. PFT HM 5).

Cementni estrih dobro nabiti i izravnati letvom, te nakon toga površinu zagladiti gleterom za estrihe ili strojnom gladilicom. Svježe estrihe čuvati od izravnog utjecaja sunca i propuha. Mort ne nanositi ako su temperatura zraka i podloge niže od -5°C .

Osiguranje kakvoće:

Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju.



TEHNIČKI PODACI

Max. veličina zrna: 4 mm

Tlačna čvrstoća: $> 12 \text{ N/mm}^2$

**Čvrstoća
pri savijanju:** $> 3 \text{ N/mm}^2$

**Potrošnja
materijala:** cca. 20 kg/m²
po cm debljini

Utrošak vode: 3,5 lit/vreća

Debljina sloja
Vezivni estrih: 3-5 cm
Plivajući estrih: 5-8 cm

Pakiranje:
vreća: 40kg
paleta: 1,2 t
silos

Skladištenje:
cca. 12 mjeseci na paleti
u suhom prostoru.

LASSELSSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

LASSELSSBERGER - KNAUF