

<h2>Estrich ZE 20 / 30</h2> <p>ZEMENTESTRICH ZE 20 / 30</p> <h3>CEMENTNI ESTRIH</h3> <h4>OPIS PROIZVODA</h4> <p>Estrich ZE 20 i Estrich ZE 30 su gotovi tvornički suhi cementni mortovi za izradu estriha, koje na gradilištu treba samo promiješati s vodom.</p> <h4>PODRUČJE PRIMJENE</h4> <p>Estrich ZE 20 - 30 se smije uporabiti za unutarnju i vanjsku primjenu. Estrich ZE 20 - 30 je pogodan za korištenje u gradnji stanova, stambenih i poslovnih objekata (zanat, lagana industrija). Može se primjeniti kao vezivni estrih, estrih, plivajući estrih ili estrih kod podnog grijanja. Kod vanjske primjene Estrich ZE 20 se mora obložiti.</p> <h4>OBRAĐA</h4> <p><b>Podloga:</b> Podlogu mehanički očistiti, zatvoriti rupe, pukotine. Staviti rubne izolacijske trake (<math>&gt; 5</math> mm). Razdvajajuće podnu traku postaviti tako da je preklop najmanje 8 cm.</p> <p><b>Izvedba:</b> Vreća Estrich ZE 20 - 30 miješati s cca. 3,5 l vode. Kod ručne pripreme u običnoj mješalici vrijeme miješanja mora biti minimalno 3 minute. Strojna priprema je moguća s različitim protočnim mješalicama (npr. PFT HM 5). Estrich ZE 20 - 30 utisnuti izravnavačom letvom, te nakon toga izravnati gladilicom za glazure ili strojnom gladilicom. Svježe estrihe čuvati od izravnog utjecaja sunca i propuha. Mort ne nanositi ako je temperatura zraka i podlove niža od <math>+5^{\circ}\text{C}</math>.</p> <p><b>Osiguranje kakvoće:</b> Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane državne ovlaštene ustanove.</p>	 <p>Br. proizvoda: 102.3800</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <h4>TEHNIČKI PODACI</h4> <p><b>Veličina zrna:</b> 5 mm</p> <p><b>Tlačna čvrstoća:</b> Estrich ZE 20: <math>&gt; 20 \text{ N/mm}^2</math> Estrich ZE 30: <math>&gt; 30 \text{ N/mm}^2</math></p> <p><b>Čvrstoća pri savijanju:</b> Estrich ZE 20: <math>&gt; 3,5 \text{ N/mm}^2</math> Estrich ZE 30: <math>&gt; 5,0 \text{ N/mm}^2</math></p> <p><b>Debljina sloja:</b> vezivni estrih: 3-5 cm plivajući estrih: 5-8 cm</p> <p><b>Utrošak materijala:</b> cca. <math>20 \text{ kg/m}^2</math> (po 1 cm debljine sloja)</p> <p><b>Otvorenje vrijeme:</b> 2 sata</p> <p><b>Pakiranje:</b> vreća: 40 kg paleta: 1,2 t silos</p> <p><b>Skladištenje:</b> cca. 12 mjeseci na paleti u suhom prostoru</p>
<p>LASSELSSBERGER-KNAUF d.o.o.</p> <p>HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64</p> <p>TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr</p>	