

<p><b>RenoBet (weiss / grau)</b> BETONSPACHTEL (HELL / GRAU)</p>	<p>MASE ZA GLETANJE <b>PROFI</b></p> <p>Br. proizvoda: <b>110.3800</b></p>
<p><b>GLET MATERIJAL (BIJELI I SIVI)</b></p> <p><b>OPIS PROIZVODA</b> RenoBet je cementni glet materijal za gletanje i popravke na površinama od betona, žbuci, zidovima, itd., u bijeloj i sivoj boji.</p> <p><b>PODRUČJE PRIMJENE</b> Za gletanje pukotina i ispunjavanje rupa. Za unutarnju i vanjsku primjenu. Može se premazati bojom.</p> <p><b>OBRADA</b></p> <p><b>Podloga:</b> Podloga mora biti čvrsta i nosiva. Sipke dijelove, nečistoće i prašinu treba odstraniti. Upijajuće podloge treba prethodno grundirati s Putzgrund.</p> <p><b>Miješanje:</b> 5 kg praška treba usipati u cca. 1,25 l vode, kratko namakati i umiješati bez grudvica (alat i posuda za miješanje moraju biti čisti). Omjer miješanja treba prilagoditi vrsti radova, tj. po potrebi smjesu pripremiti s više ili manje vode. Ostaviti cca. 3 min. i smjesu ponovno promiješati. Otvoreno vrijeme smjese je cca. 20 minuta.</p> <p><b>Izvedba:</b> Materijal s gladilicom ili sl. alatom nanijeti na površinu. Debljina sloja može iznositi do 2 cm. Kod većih pukotina ili rupa materijal treba pripremiti s manje vode. Gletanje površine izvodi se tako da se materijal najprije iztika spužvom i onda gleta nerđajućim čeličnim gleterom.</p> <p><b>Napomene:</b> Ne primijenjuje se pri temperaturama zida i okoline ispod +5°C. Svi daljnji radovi izvode se tek nakon što se materijal potpuno osuši. Alat odmah nakon uporabe oprati s vodom. Skladištiti na suhom i zaštititi od vlage. Pripremu materijala prilagoditi radovima.</p> <p><b>Osiguranje kakvoće:</b> Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane državnog ovlaštenog zavoda za ispitivanje.</p>	<p></p> <p><b>TEHNIČKI PODACI</b></p> <p><b>Veličina zrna:</b> 0,5 mm</p> <p><b>Prionljivost:</b> &gt; 0,2 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Faktor otpornosti difuzije vodene pare:</b> <math>\mu = \text{cca. } 15</math></p> <p><b>Maksimalna debljina sloja:</b> 20 mm</p> <p><b>Utrošak materijala:</b> 1,6 kg/m<sup>2</sup> (po 1 mm debljine sloja)</p> <p><b>Utrošak vode:</b> cca. 6,5 l/vreća</p> <p><b>Otvoreno vrijeme:</b> 20 minuta</p> <p><b>Izdašnost:</b> 1 vreća (25 kg) = cca. 17 l mokrog morta</p> <p><b>Pakiranje:</b> vreća: 25 kg paleta: 1,2 t</p> <p><b>Skladištenje:</b> cca. 6 mjeseci na paletama u suhom</p>
<p>LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o. HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64 TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr</p>	<p><b>LASSELSBERGER - KNAUF</b></p>