

Klebespachtel

SUSTAVI TOPLINSKE ŽAŠTITE

PROFI

Br. proizvoda: **80013800**

MORT ZA LJEPLJENJE, ARMIRANJE I GLETANJE

OPIS PROIZVODA

Klebespachtel je gotovi tvornički tankoslojni cementni mort za ljepljenje, armiranje i gletanje, za unutarnju i vanjsku primjenu, za ručnu i strojnu obradu.

PODRUČJE PRIMJENE

Mort za ljepljenje stiropornih ploča na mineralnim podlogama, kao što je opeka, beton, stara žbuka itd. Armaturalni mort za ljepljenje armaturalne mreže za stiroporne ploče prije nanošenja pokrivenih žbuka kao što su silikatne žbuke, žbuke iz silikonskih smola, žbuke iz umjetnih smola, vapneno cementne plemenite žbuke, i.s.l. Mort za ljepljenje armaturalne mreže podložnih žbuka na zidovima iz miješanih materijala. Prianjajući sloj za žbuku na stiroporu, na plutu i na mineralnoj vuni.

OBRAĐA

Podloga:

Podloga mora biti čvrsta, ravna, očišćena od prašine i isvjetavanja, bez nečistoća, bez mraza.

Provjeriti nosivost stare žbuke i prianjanje žbuke na podlozi, otpadajući žbuku odstraniti i ispuniti s temeljnom žbukom. Stare betonske površine teba očistiti s visokotlačnom prskalicom. Stiroporne ploče s glatkom površinom treba nahrapaviti, temeljito otprašiti i po potrebi naknadno učvrstiti tiplima.

Miješanje:

Ručna obrada: Sadržaj vrcića miješati s cca. 8 l čiste vode, smjesu morta ostaviti cca. 10 minuta i ponovno promiješati.

Strojna obrada: S uobičajenim strojevima za žbukanje (npr. G4 ili G5 iz programa PFT). Potrebna oprema: pužni transporter D4-3 sa šiljkom (pola učinka), dodatni mješać.

Izvedba:

Ljepljenje izolacijskih ploča: Ljepilo nanijeti trakasto po rubu stiroporne ploče, te pet točaka u sredini. Ako se nanosi strojem onda trakasto nanijeti i po rubu i u sredini u obliku slova "M" ("Wulst methode"). Vrijeme sušenja 24 sata.

Važno! Mort se ne nanaša na čelu stranu ploče.

Armiranje izolacijskih ploča: Klebespachtel nanijeti u debljini od 3 mm, izravnati i utsnuti tekstil-staklenu mrežu s preklopom od cca. 10 cm na spojevima. Po potrebi dodatno učvrstiti tiplima, vrijeme sušenja cca. 3 dana.

Tankoslojna prianjajuća žbuka: Klebespachtel nanijeti u debljini od 2-5 mm, izravnati i nakon stvarnjavanja višak materijala odstraniti.

Prianjajući sloj za žbuku: Za vapneno-cementne žbuke: Klebespachtel s gleterom nanijeti u tankom sloju i odmah zatim (mokro na mokro) nanijeti sloj vapneno-cementne žbuke. Kod primjene na stiroporu ispod zidnog grijanja vapneno-cementne žbuke se nanašaju najranije nakon 3 dana.

Za gipsane žbuke: Klebespachtel se nazubljenom gladilicom nanaša na podlogu. Nakon najmanje 3 tjedna može se nanijeti gipsana žbuka.

Napomene:

Ne smije se miješati s drugim materijalima. Ne primjenjuje se pri temperaturama zida i okoline ispod +5°C. Svježu žbuku treba zaštiti od mraza i prebrzog sušenja.



TEHNIČKI PODACI

Veličina zrna: 0,6 mm

Tlačna čvrstoća: > 15 N/mm²

Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm²

Prionljivost: > 0,5 N/mm²

Faktor otpornosti difuzije vodene pare: $\mu = \text{cca. } 50$

Utrošak materijala

ljepljenje: cca. 5 kg/m²

armiranje: cca. 3 kg/m²

Utrošak vode: 0,25-0,35 kg/m²

Otvoreno vrijeme: cca. 2 sata

Pakiranje: vreća od 25 kg

Skladištenje:

do 6 mjeseci
u hladnom i suhom prostoru

LASSELSSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

LASSELSSBERGER - KNAUF