

<p><b>TermoFix K</b> THERMOFIX KLEBER</p> <p><b>MORT ZA LJEPLJENJE</b></p> <p><b>OPIS PROIZVODA</b> Thermofix K je gotovi tvornički vapneno-cementni mort za ljepljenje s dodatkom vlakana.</p> <p><b>PODRUČJE PRIMJENE</b> Mort za ljepljenje kod Thermosystem Mineral (toplinsko-izolacijski sustav s lamelama od mineralnih vlakana).</p> <p><b>OBRADA</b></p> <p><b>Podloga:</b> Podloga mora biti suha, nosiva i očišćena od prašina, sipkih dijelova i iscvjetavanja, ne smije biti smrznuta i vodoodbojna. Betonske površine moraju biti očišćene od ulja za oplate i sintera. Svi građevinski elementi moraju biti postavljeni prema standardima, a pretpostavlja se odgovarajuća ravnost površine i zatvorenost fuga.</p> <p><b>Miješanje:</b> Strojna obrada: Vodu dozirati na cca. 320 litara, podesiti na rjedu konzistenciju, a crijevom prethodno propustiti vapneno-cementni mort.</p> <p><b>Ručna obrada:</b> Vreću morta miješati s cca. 8 l vode. Vrijeme miješanja u običnoj mješalici je cca. 5 minuta.</p> <p><b>Izvedba:</b> Thermofix K nanijeti zupčastim gleterom na zid i na cijelu površinu lamele. Vrijeme čekanja 24 sata.</p> <p><b>Napomene:</b> Temperature zraka i podloge za vrijeme obrade i procesa vezivanja moraju biti iznad +5°C.</p> <p><b>Osiguranje kakvoće:</b> Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane državne ovlaštene ustanove.</p>	<p><b>SUSTAVI TOPLINSKE ŽAŠTITE PROFI</b></p> <p>Br. proizvoda: <b>80093800</b></p>  <p><b>TEHNIČKI PODACI</b></p> <p><b>Veličina zrna:</b> 2,0 mm</p> <p><b>Tlačna čvrstoća:</b> &gt; 5 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Prionljivost:</b> &gt; 0,2 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Čvrstoća pri savijanju:</b> &gt; 1,5 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Faktor otpora difuzije vodene pare:</b> <math>\mu = 12</math></p> <p><b>Utrošak materijala:</b> ljepljenje cca. 6 kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>Utrošak vode:</b> 0,30-0,35 l/kg</p> <p><b>Otvoreno vrijeme:</b> 2 sata</p> <p><b>Pakiranje:</b> vreća: 25 kg</p> <p><b>Skladištenje:</b> cca. 6 mjeseci na paleti u suhom prostoru</p>
<p>LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o. HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64 TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr</p>	<p><b>LASSELSBERGER - KNAUF</b></p>