

ThermoFix S

THERMOFIX SPACHTEL

SUSTAVI TOPLINSKE ŽAŠTITE

PROFI

Br. proizvoda: **80003800**

MORT ZA ARMIRANJE I GLETANJE

OPIS PROIZVODA

Thermofix S je gotovi tvornički vapneno-cementni mort s dodatkom vlakana, za armiranje i gletanje.

PODRUČJE PRIMJENE

Mort za armiranje za Thermosystem Mineral (toplinsko-izolacijski sustav s lamelama od mineralnih vlakana).

OBRADA

Miješanje:

Strojna obrada: Vodu dozirati na cca. 320 litara, podesiti na rjeđu konzistenciju, a crijevom prethodno propustiti vapneno-cementni mort.

Ručna obrada: Vreću morta miješati s cca. 8 l vode. Vrijeme miješanja u običnoj mješalici je cca. 5 minuta.

Izvedba:

Armiranje izolacijskih ploča: Thermofix S nanijeti u debljini sloja od 3 mm poravnati letvom, te utisnuti tekstil-staklenu mrežicu. Po potrebi učvrstiti tiplama. Slijedeći dan nanijeti drugi sloj u debljini cca. 2 mm. Vrijeme čekanja je 5 dana.

Napomene:

Temperature zraka i podlove moraju biti za vrijeme obrade i procesa vezivanja iznad +5°C.

Osiguranje kakvoće:

Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane državne ovlaštene ustanove

TEHNIČKI PODACI

Veličina zrna: 1,2 mm

Tlačna čvrstoća: > 5 N/mm²

Prionljivost: > 0,2 N/mm²

**Čvrstoća
pri savijanju:** > 1,5 N/mm²

**Faktor otpora difuzije
vodene pare:** $\mu = 12$

Utrošak materijala:
armiranje
i gletanje cca. 6 kg/m²

Utrošak vode: 0,30-0,35 l/kg

Otvoreno vrijeme: 2 sata

Pakiranje:
vreća: 25 kg

Skladištenje:
cca. 6 mjeseci na paleti
u suhom prostoru



LASSELSSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

LASSELSSBERGER - KNAUF